



# Strukturfarbe

## PRODUKTINFORMATION

**Strukturfarbe** ist ein wischfestes Material für die Gestaltung von Innenräumen. Zum Streichen von Rauhfaser- und ähnlicher Tapeten, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Putz- und Betonflächen, Mauerwerk, Holz-, Span-, Sperrholz-, Hartfaserplatten und selbstverständlich Lehmputz. In Feuchträumen nur bei guter Durchlüftung geeignet.

schneeweiss, champagner, goldocker, ziegel, rubinrot, flieder, lindgrün, taubenblau, schiefer (Farben der Erde)

crema, vanilla, frappe, altrosa hell, altrosa dunkel, marone, schoko, mokka (Kaffeehausserie)  
sonnengelb, gelborange, purpurrot, zartgrün, indigoblau (Frühlingsserie)

Tonerden, Sandkörnung, Kreide, Marmormehl, Talkum, Kasein, Soda, Eisenoxide (nur in der Kaffeehausserie), Spinell-Farboxide (nur in der Frühlingsserie)

**Strukturfarbe** ist lösungsmittelfrei, diffusionsoffen und feuchtigkeits- regulierend.

Der Untergrund muss staubfrei, sauber, trocken, fest und tragfähig, sein. Ungeeignete Untergründe sind alle glatten, nicht saugfähigen Flächen wie z.B. Acryl- oder Ölfarbenanstriche, Kunststoffbeschichtungen usw.

Stark saugende Untergründe werden mit unserer Grundierung oder mit verdünnter Farbe (3 Teile angerührte Farbe verdünnt mit 1 Teil Wasser) vor gestrichen.

Verarbeitung nicht bei Luft- oder Wandtemperaturen unter + 8 Grad

Geben Sie die nötige Wassermenge in einen sauberen Eimer und rühren Sie die entsprechende Pulvermenge ein (0,75 Liter auf 1 kg Trockenpulver). Trockenpulver mit einem Bohrmaschinenquirl in die angegebene Wassermenge einrühren, am Ende kräftig durchrühren. Nach einer Quellzeit von 30 Minuten die Masse nochmals kräftig durchrühren (schlank rühren). Bei Bedarf (z.B. stärker saugende Untergründe) kann die Masse jetzt, durch das Einrühren geringer Wassermengen, auf eine gut streichbare Konsistenz gebracht werden.

0,75 Liter Wasser pro 1 kg Strukturfarbe bei schwach saugenden Untergründen bis zu 0,80 Liter Wasser pro 1 kg Strukturfarbe bei saugenden Untergründen

1 Liter Wasser pro 1 kg Strukturfarbe als Voranstrich bei stark saugenden Untergründen.

**Die Farbe Lindgrün benötigt aufgrund der Zusammensetzung etwas mehr Anmachwasser (1 Liter auf 1 kg Trockenfarbe).**

1 kg Strukturfarbe reichen für ca. 6-8 m<sup>2</sup> bei schwach saugenden Untergründen  
Strukturfarbe im Eimer 3 kg, 12 kg

Geeignete Werkzeuge sind Pinsel, Flächenstreicher, Malerbürste. Seine volle Deckkraft entwickelt die Strukturfarbe erst mit der Trocknung. Um das Absetzen der Körnung zu vermeiden, muss häufig umgerührt werden. Wünschen Sie bestimmte Strukturen, streichen Sie in gewünschten Mustern und Richtungen.

Angerührte Strukturfarbe möglichst am gleichen Tag aufbrauchen, spätestens innerhalb von drei Tagen.

Kühl, frostfrei und trocken in Pulverform gelagert mindestens 36 Monate haltbar.

Putzreste können kompostiert oder eingetrocknet dem Hausmüll beigegeben werden. Restentleerte Verpackung in die Wertstoffsammlung geben.

**Strukturfarbe** besteht ausschließlich aus natürlichen Rohstoffen, daher lassen sich Farbtonabweichungen nicht ausschließen. Behalten Sie eine Reparaturmischung von Ihrer Strukturfarbe zurück.

## ANWENDUNGSGEBIET

## FARB TÖNE

## ZUSAMMENSETZUNG

## EIGENSCHAFTEN

## UNTERGRÜNDE

## VORBEREITUNG

## TEMPERATUR

## ANMISCHEN

## WASSERBEDARF

## MATERIALVERBRAUCH LIEFERFORM

## VERARBEITUNG

## VERARBEITUNGSZEIT

## LAGERUNG ENTSORGUNG

## FARBTONGENAUIGKEIT