



RY SSE
DIE LEHMANFAKTUR

WWW.RYSSE-LEHM.DE

BÜRO

Walter Rysse GmbH & Co. KG
Am Edelgarten 1
35460 Staufenberg Treis

KONTAKT

Fon: +49 (0) 6406 - 797948 -1
Fax: +49 (0) 6406 - 797948 -9
E-Mail: info@rysse.de

Edelputz Sternenglanz

PRODUKTINFORMATION

Sternenglanzputze sind Dünnlagen-Sichtputze für die Gestaltung von Innenräumen, sie sind Farbe und Putz zugleich.

Im Innenbereich auf Wand- und Deckenflächen bei Neubau, Sanierung, Renovierung, Leicht- und Massivbau. In Bädern nur außerhalb des Spritzwasserbereichs geeignet. Nicht geeignet für dauerfeuchte Räume/Flächen.

Lichtweiß Abendrot Olivin Polarlicht Nachthimmel Graphit

Alleinige Bestandteile sind Sande und Tonerden, Zellulose.

Sternenglanzputze entsprechen in ihren Eigenschaften einem klassischen Lehmputz. Das perfekte Zusammenspiel ihrer Stoffeigenschaften bewirkt ein für den Menschen optimales Raumklima.

Geeignet sind alle festen, sauberen und trockenen Untergründe mit einer Rauigkeit unter 1 mm, z.B. Gips-, Kalk-, Zementputze, Sichtbeton, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, und selbstverständlich Lehmputz.

Ungleichmäßig saugende und glatte, wenig griffige Untergründe werden mit einem Putzhafgrund-Anstrich (z.B. Maroton-Putzhafgrundierung) vorgestrichen. Unebenheiten, Vertiefungen, Löcher tiefer als 2 mm müssen vorgefüllt werden. Bei stark saugenden oder staubigen Flächen ist ein Vornässen unerlässlich. Bei Trockenbau-Konstruktionen ist auf eine sorgfältige Verarbeitung zu achten, Fugenstöße sind vollfugig zu verspachteln und mit einer Gewebeeinlage zu versehen.

Die im Stukkateurhandwerk üblichen Metallprofile können verwendet werden. Um ein Abzeichnen der Loch/Gittermuster der Profile in der Putzoberfläche zu vermeiden, müssen diese vorgeputzt werden.

Verarbeitung nicht bei Luft- oder Wandtemperaturen unter + 5 Grad

Trockenmörtel nach und nach in sauberes Wasser auf Mörtelkonsistenz einrühren, es eignen sich alle handelsüblichen Rührgeräte. Nach einer **Quellzeit von 30 Minuten** die Mörtelmasse kräftig durchrühren. Bei Bedarf kann die Mörtelmasse jetzt, durch das Einrühren geringer Wassermengen, auf eine flüssigere Konsistenz gebracht werden.

Beginnen Sie mit 5 Liter pro 25 kg Sack (200ml/kg)

ca. 4,2 kg/m² Trockenmörtel bei einer Putzstärke von 2 mm (25 kg 6– 8 m²)

Trockenmörtel 20 Kg Eimer

Der Putz wird mit Kelle und Edelstahlglätter in einer Stärke von 2 - 3 mm aufgetragen.

Nach dem die Wand getrocknet ist (ca. 24 - 48 Std) wird die Oberfläche mit einem nassen Schwamm abgerieben, hierbei waschen Sie die farbigen Steine frei und verfeinern gleichzeitig die Schwammstruktur. Im Anschluss bürsten Sie die Oberfläche mit einer Tapezierbürste ab, und entfernen damit letzte Mörtelschleier und lose Teilchen von der Wand. Jetzt wird der reflektierende Glanz der glitzernden Bestandteile sichtbar welcher den Sternenglanzputz optisch einzigartig macht.

Nach dem die Wand getrocknet ist (ca. 24 - 48 Std), wird die Oberfläche mit einem feuchten, gut ausgewringtem Schwamm, abgewischt. Hiermit wird nicht eingebundener Tonstaub entfernt, die Putzschicht in sich ist abriebfest.

ANWENDUNGSGEBIET

FARBTÖNE

ZUSAMMENSETZUNG

EIGENSCHAFTEN

UNTERGRÜNDE

VORBEREITUNG

PUTZPROFILE

TEMPERATUR

AUFBEREITUNG

WASSERBEDARF

MATERIALVERBRAUCH

LIEFERFORM

PUTZAUFTRAG

OBERFLÄCHE GESCHWÄMMT

ENDBEHANDLUNG

ES GELTEN UNSERE ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN.

WWW.RYSSE-LEHM.DE

Bankverbindung: Volksbank Mittelhessen e.G.
BIC: VBMHDE5F
IBAN: DE 15 5139 0000 0091 3093 00

Geschäftsführer: Steffen Rysse
Amtsgericht: Giessen HRA 910
USt-IdNr.: DE 11 265 1157
Steuer-Nr.: 020 362 60171



RY SSE
DIE LEHM MANUFAKTUR

WWW.RYSSE-LEHM.DE

BÜRO

Walter Rysse GmbH & Co. KG
Am Edelgarten 1
35460 Staufenberg Treis

KONTAKT

Fon: +49 (0) 6406 - 797948 -1
Fax: +49 (0) 6406 - 797948 -9
E-Mail: info@rysse.de

Angerührte Mörtelmischungen sollten innerhalb von drei Tagen verarbeitet werden. **Stemenglanzputze** sind wasserlöslich, eintrocknende Mörtelmischungen können durch Einsumpfen/Einrühren von Wasser wieder auf Verarbeitungskonsistenz gebracht werden. Durch das Anfeuchten der aufgezogenen Putzflächen (z.B. mit einer Gartensprühflasche) kann die Verarbeitungszeit verlängert werden. Ein Überarbeiten der Oberfläche ist nach dem Trocknen, auch nach Jahren, möglich.

Mörtelbottich, Eimer, Rührquirl, Kelle, Edelstahlglätter, Schwammbrett, Schwamm, Tapezierbürste

Schwamm drüber, Lehmputze bleiben auch nach der Trocknung wasserlöslich. Zur Reinigung/Renovierung wird die Oberfläche mit einem feuchten Schwamm kreisförmig abgerieben.

Die Lagerung, trocken, in geschlossenen Gebinden, ist unbegrenzt möglich.

Lehmputz ist uneingeschränkt kompostierbar.

Stemenglanzputz besteht ausschließlich aus natürlichen Rohstoffen, daher lassen sich Farbtonabweichungen nicht ausschließen. Behalten Sie eine Reparaturmischung von Ihrer Mörtelmischung zurück.

VERARBEITUNGSZEIT

WERKZEUG

RENOVIERUNG/PFLEGE

LAGERUNG

ENTSORGUNG

FARBTONGENAUIGKEIT

ES GELTEN UNSERE ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN.

WWW.RYSSE-LEHM.DE

Bankverbindung: Volksbank Mittelhessen e.G.
BIC: VBMHDE5F
IBAN: DE 15 5139 0000 0091 3093 00

Geschäftsführer: Steffen Rysse
Amtsgericht: Giessen HRA 910
USt-IdNr.: DE 11 265 1157
Steuer-Nr.: 020 362 60171